

# RockerTILE® 201

İnce ve Kalın Yatak Metodu Uygulamalar İçin  
Yüksek Performanslı Seramik Yapıştırma Harcı C2T



RockerTILE® 201 su eklenerek kullanıma hazır hale gelen, yüksek performanslı, çimento esaslı elastik yapıştırma harcıdır. Seramik kaplamaların, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey olarak yapıştırılmasında kullanılabilir.

**TS EN 12004 –C2T sınıfına uygundur.**

(C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı,  
T: Kayma özelliği azaltılmış,)

## KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, seramik, granit, pres tuğla, cam mozaik, mermer, tuğla ve doğal taşların her türlü zemine (çimento esaslı yüzeyler, beton, prekast beton vb...) yapıştırılmasında,
- Yüzme havuzu, su deposu, banyo vb.. ıslak hacimlerde, soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında,
- Binaların dış cephelerinde seramik ve granit yapıştırma işlerinde, tadilat ve onarımlarda, seramik üzerine seramik yapıştırma işlerinde kullanılır.

## AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür,
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz,
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir,
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır,
- Yoğun trafiğe maruz yerlerde mükemmel performans sağlar,
- Kolay hazırlanır ve uygulanır,
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.
- Sıcaklık farklılıklarından doğacak gerilimlere dayanıklıdır,
- Yanmaz.



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Gri ve Beyaz
Başlangıç yapışma dayanımı	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Suya daldırma sonrası yapışma dayanımı	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Sıcakta yaşlandırma sonrası yapışma dayanımı	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Donma-çözülme çevrimleri sonrası yapışma dayanımı	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Opentime yapışma dayanımı(20dak)	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Kayma	0,5 mm
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C ile +80 °C
Uygulama Kalınlığı	Min. 1 mm – Max. 15 mm

- Bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

## AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

25 kg'lık kraft torba

Açılmamış orijinal ambalajında , kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

[www.rockeryapi.com.tr](http://www.rockeryapi.com.tr)



# RockerTILE® 201

İnce ve Kalın Yatak Metodu Uygulamalar İçin  
Yüksek Performanslı Seramik Yapıştırma Harcı C2T

## UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Çalışma Süresi	30 dakika
Dinlendirme Süresi	3-5 dakika
Karışım Oranı	6,00-6,50 lt su / 25 kg toz
Kap Ömrü	Max. 1 saat
Kullanıma Alma Süresi	Uygulamadan 24 saat sonra (Bu süre düşük sıcaklıklarda uzar, yüksek sıcaklıklarda kısalır)
Derz Uygulamaya Başlama Süresi	24 saat

## YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar uygulama öncesi RockerTEC® tamir harçları ile onarılmalı, çok emici yüzeyler nemlendirilmeli veya Rocker PRIMER EM ile astarlanmalıdır.

## ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- Karıştırma kabına alınan 6,00-6,50 litre su üzerine 25 kg.lık RockerTILE®201 yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayincaya kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 3-5 dakika dinlendirildikten sonra 30 saniye dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.
- Yapıştırma harcı uygulama yapılacak yüzeye bastırılarak sürülmeli ve ardından kalınlığı yapıştırılacak malzemenin boyutuna göre seçilmiş dişli çelik mala ile taraklanmalıdır.
- En geç 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırma işlemi tamamlanmalıdır. Bu süre herhangi bir nedenle aşılmış ise, uygulanan yapıştırma harcı yüzeyden alınmalıdır.
- İyi bir yapıştırma için, lastik çekiç yardımı ile hava dışarı atılmalı, seramik veya granitin yapıştırma harcına tamamen teması sağlanmalıdır.
- Uygulama esnasında yüzeyde film oluşmuş ise o kısım tekrar taraklanmalı, uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ya da donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Su emmesi yüksek olan kaplamalar, uygulama öncesi suya doyurulmalıdır.

## SARFIYAT

SERAMİK BOYUTLARI	TARAK DIŞ ÖLÇÜSÜ	HARÇ YATAKLAMA KALINLIĞI	TÜKETİM
Küçük Mozaikler	4 mm	~1-2 mm	1,65 kg/m <sup>2</sup>
15x15 cm'ye kadar	6 mm	~2-3 mm	2,45 kg/m <sup>2</sup>
30x30 cm'ye kadar	8 mm	~3 mm	3,30 kg/m <sup>2</sup>
30x30 cm'dn büyük	10 mm	~4 mm	4,10 kg/m <sup>2</sup>

## UYARI VE ÖNERİLER:

- RockerTILE® 201 uygulamadan sonra en az 24 saat direk su ile temasından kaçınılmalıdır.
- Uygulamanın yapılacağı hafif beton, ytong ve alçı paneller gibi emici yüzeylerde bağlayıcılığı arttırmak için Rocker astar kullanılmalı ve ince bir film tabakası oluşana kadar beklenilmelidir.
- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.